



VEIK
维凯

T1200P/T1300P >>>

PRODUCT CODE



杜邦™ Teflon® 商标
DuPont™ Teflon® Trademark

Teflon® 是杜邦公司商标
并授权江苏维凯科技股份有限公司使用

Items 项目	Unit 单位	T1200P/T1300P	Method 测试方法	
Fiber Type of Base Fabric 纱线类型	---	Friberglass 玻璃纤维	GB/T7690	
Base Coat 覆膜类型	---	PTFE	---	
Laminate Film Thickness 覆膜厚度	mm	0.05	Pachymeter measurement 测量法	
Total Thickness 产品总厚度	mm	1.10/1.16	Pachymeter measurement 测量法	
color 颜色	---	Translucent White 表面半透明乳白色	Ocular Estimate 目测	
width 宽度	mm	1350	Pachymeter measurement 测量法	
Weight Per Unit Area 克重	g/m ²	1000	Weighting method 称重法	
Tensile Strength 抗拉强度	Warp 经向	N/5cm	3500/4500	GB/T7689.5
	Weft 纬向		3200/4000	GB/T7689.5
Overlapping Strength 接头强度 (搭接5-7cm)	Warp 经向	N/5cm	>3500/4500	GB/T7689.5
	Weft 纬向		>3200/4000	GB/T7689.5
open area 开孔率	%	40-43	/	
Translucency 透光率	%	40-45	GB/T25042-2000	

样本尺寸: 165mmX65mm

sample recommended for appropriate project

适合您工程项目的材料样品

* Values shown above are not standard values but average values.

本产品采用杜邦™ Teflon® 氟树脂生产, 不含PFOA

Teflon® logo is trademark or registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates, and is used under license by Jiangsu VEIK Technology & Materials Co., Ltd.

销售中心: 上海维立凯膜材料有限公司
Shanghai Wei&Kai Membrane materials Co., Ltd.

T: +86 15190616900

生产基地: 江苏省泰兴市经济开发区开发路9号
Add: No. 9 Kaifa Road, Economic Development Zone, Jiangsu, China

网址: www.veik.cn